



# MAREINER HOLZ

BRETTVEREDELUNG

## PIZ LAGREV

HEIMISCHE LÄRCH  
THERMISCH BEHANDELT BEI 190°



LÄNGE (m): 4,0


ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
	Federmaß	Deckmaß		
19	142	134	210	5
19	172	164	210	5

PROFIL

C01 Rückseite Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFILIERUNG

Nein



QUALITÄT

natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3).  
Verschnittlängen zu max. 10% werden mitgeliefert. Es ist mit einem  
Verschnitt von ca. 10% zu rechnen.

ZERTIFIKATE

keine

FEUCHTIGKEIT

kd 7% +/- 2

HOBELUNG

rissige Seite

GEWICHT

580 kg/m<sup>3</sup>

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

keine

VERWENDUNG

innen

MODIFIKATION

thermisch behandelt bei 190°

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Bandsägeschnitt mit Rissen



 Bandsägeschnitt mit Rissen