



# MAREINER HOLZ

BRETTVEREDELUNG

## WÖRTHERSEE

NORDISCHE KIEFER  
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°




LÄNGEN (m): 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 \*

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)	
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
27	119	252	4
27	142	224	4

### PROFIL

27x119 mm = Glattkant gerundet oder Senohobelung  
27x142 mm = Glattkant gerundet



Senohobelung



Glattkant gerundet

QUALITÄT	A/B
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
RESISTENZKLASSE	II
HOBELUNG	linke Seite
GEWICHT	450 kg/m <sup>3</sup>
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 212°
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	glatt oder gebürstet



glatt



gebürstet